

DIBA© 181 EPOXY SIERGRINDVLOER

Omschrijving.

DIBA© 181 Siergrindvloer is een decoratieve en slijtvaste vloerbedekking op basis van gekleurd of ongekleurd kwarts. Het kwarts wordt met een hoogwaardig epoxy bindmiddel verwerkt tot een naadloze vloerafwerking.

DIBA© 181 Siergrind tapijt heeft ondermeer de volgende eigenschappen: slijtvast, sterk, onderhoudsarm, anti-allergisch, isolerend en brandveilig. Afhankelijk van de korrelgrootte wordt DIBA© 181 Siergrind tapijt aangebracht in laagdiktes van ca. 6 mm (afhankelijk van korrelgrootte).

Het DIBA© grindtapijt is verkrijgbaar in vele kleuren en oneindig veel kleurcombinaties. Daarnaast is de vloer leverbaar in een drie korrelgradaties: 2-3, 3-4 en 4-6 mm.

Technische gegevens.

Kleur	: Zie kleuren kaart siergrindvloeren
% vaste stof gehalte	: 100%
Harsgehalte	: 8%
Stofdroog	: Na ca.16 uur *
Beloopbaar	: Na 24 uur *
Overcoatbaar	: Na 16 uur en binnen 32 uur
Laagdikte	: Ca. 6 mm
Mechanische belastbaar	: Na 48 uur
Chemische belastbaar	: Na 7 dagen

Verwerkingsvoorwaarden.

Minimale temperatuur	: > dan 12 C°
Optimale verwerk. Temperatuur	: Tussen 17 en 22 C°
RV (Relatieve luchtvochtigheid)	: Max. 85%
Temp. Ondervloer	: > dan 10 C° en 3C° boven dauwpunt
Vochtigheid ondergrond	: < 3%, gemeten met CM
Ondergrond	: Vrij van vervuiling en open structuur

V.S.O. SERVICE

Toepassingsgebied.

- Woonverblijven
- Kantoren
- Keukens
- Verkoopruimtes

Opbouw vloer systeem.

- Voorbehandeling ondervloer.
- Primerlaag met DIBA© AC 130 primer
- Het aanbrengen van de DIBA© EP siergrindmortel
- OPTIE, dichtsealen met DIBA© sealer 22
- OPTIE Afrollaag met DIBA© EP 220

Opties.

- Rechte plinten
- Meerdere kleurvakken mogelijk
- Eigen kleurmenging te bepalen



* Is sterk afhankelijk van temperatuur

SAMEN SLIM WERKEN AAN SUCCES!



DIBA GROEP
VLOEREN MET EEN MISSIE